

# AICA

## 溶剤系コンクリート表面処理剤

### JOLYSEAL

型枠塗布タイプ

# ジョリシール JB-318

ジョリシール JB-318 は、溶剤系の型枠塗布型コンクリート製品打継ぎ目処理剤です。型枠に塗布することにより、塗布部分のコンクリート表面の凝結・硬化を遅延させ、高圧洗浄機などで、レイトンスや脆弱部の除去が容易にできるため、洗い出し仕上げが形成できます。

### 用途

- コンクリート製品の打継ぎ目処理  
(洗い出し仕上げ)

### 特長

- 速乾性で作業性に優れる
- 塗布部以外への処理剤の流れ出しが少ない
- 新旧コンクリート打継ぎ面の接着強度UP

### 梱包容量

- 17kg/缶



### ◆性状

外 観	灰色液体
使用量	0.1 ~ 0.2kg/ m <sup>2</sup>
洗い出し深さ※	1 ~ 2mm

※洗い出し深さはセメントの量や種類、養生条件、型枠の種類等により変動します。

# ◆使用方法

1. 型枠にJB-318を塗布（塗布量0.1～0.2kg/㎡）し、乾燥させます。

2. 型枠にコンクリートを打設します。

3. 脱枠後、高圧洗浄機等でレイトランスや脆弱部分を除去します。

※あらかじめ御使用されるコンクリートにて洗い出しの試験を実施してから御使用ください。

※JB-318塗布、乾燥後3日以内に打設してください。

※コンクリート打設後2日以内に洗い出し処理を行ってください。

# ◆ジョリシール JB-318 の性状

粘度(23℃)	3Pa・s以下
比重(23℃)	0.8～1.1
指触乾燥時間(目安) (23℃、膜厚50μm)	2～3分
洗い出し試験	横流れなし

※上記数値は代表値であり、製品規格では御座いません。

## 安全上のご注意

### 1. 注意

#### 1-1 作業前の確認

取扱い作業に際しては、説明書、安全データシート(SDS)などで、注意事項を確認して下さい。

#### 1-2 取扱い場所

(1) 火気のあるところでは、使用しないで下さい。  
(2) 取扱い場所は、局所排気装置を設けて下さい。

#### 1-3 取扱い方法

(1) 取扱中は、できるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスク、保護手袋、保護メガネ、前掛け等を着用して下さい。  
(2) 容器からこぼれた場合には、布(ウエス)で拭きとって、安全な場所に廃棄して下さい。  
(3) 取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行ってください。

#### 1-4 応急処置

(1) 作業着等に付着した場合には、その汚れをよく落としてください。  
(2) 皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で荒井落し、痛み、又は外観に変化がある時には、医師の診断を受けて下さい。  
(3) 目に入った場合には、多量の水で洗い流し、早く医師の診断を受けて下さい。  
(4) 蒸気、ガスを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けてください。  
(5) 誤って飲み込んだ場合は、早く医師の診断を受けて下さい。

#### 1-5 保管方法

(1) 密栓の上、危険物倉庫に保管するか、指定数量以下の場合、火気のない5～35℃の直射日光の当たらない場所に保管して下さい。  
(2) 子供の手の届かない場所に保管して下さい。

#### 1-6 表面処理用途

(1) 本来の用途以外には、使用しないで下さい。

#### 1-7 廃棄方法

(1) 河川等の環境中に投棄、及び漏出させないで下さい。  
(2) 廃棄物の処理、及び清掃に関する法律、及び都道府県条例等に基づき、中身を使いきってから焼却するか、許可を受けた処理業者に委託して下さい。

### 2. 法規制

(1) 消防法

火気厳禁
危険物第4類第1石油類
危険等級Ⅱ

記載の内容やデータは、当社の試験研究および調査によるもので、十分信頼しえるものと考えておりますが、ご需要客各位において使用された結果を保証するものではありません。また、使用目的、死闘条件により相違する場合がありますのであらかじめご需要客各位で試験等のご確認をお願いいたします。

- 本カタログに記載されている製品の使用、取扱い、保管については、必ず製品説明書および安全データシート(SDS)も合わせてお読みください。
- 記載内容は当社試験結果によるもので十分信頼し得るものと考えておりますが、ご需要客各位において使用された結果を必ずしも保証したものではありません。また、使用目的、使用条件により結果が相違する場合がありますので、予めご需要客各位でご確認されることを推奨します。

- 改良のため、予告なく仕様及び価格を変更することがありますのでご了承ください。確認は最寄りの当社までお願いいたします。
- 荷受けの際、必ず破損の有無をご確認ください。万一破損している場合は、運送会社の証明をもらい、至急当社へご連絡ください。また、ご使用前に製品に異常がないかも確認してください。(後日に発見された場合は、責を負いかねます。)
- 印刷物につき、商品写真と実物とは相違することがあります。● 商品ならびに施工に関するお問い合わせは最寄りの当社へお願いいたします。
- © アイカ工業株式会社 本書に収録したものの一部または全部の無断複製・転載を禁じます。

業務用



ISO 9001 認証取得 JQA-2019  
ISO 14001 認証取得 JQA-EM0513  
OHSAS18001適合 JQA-OH0017

# アイカ工業株式会社

化成系・化粧板・住器建材・機能材料

本社/愛知県清須市西堀江2288番地  
東京本社/東京都練馬区豊玉北6丁目5番15号  
化成系カンパニー

代理店

ホームページアドレス / <http://www.aica.co.jp/>

札幌 ☎(011)811-9201 FAX(011)812-2968  
仙台 ☎(022)232-3251 FAX(022)235-1067  
盛岡 ☎(019)653-5591 FAX(019)653-5419  
福島 ☎(0248)62-1420 FAX(0248)62-1422  
東京 ☎(03)5912-2841 FAX(03)5912-2847  
横浜 ☎(045)640-1081 FAX(045)640-1087  
埼玉 ☎(048)601-2191 FAX(048)601-2190  
千葉 ☎(043)241-2181 FAX(043)241-2185  
宇都宮 ☎(028)346-1750 FAX(028)346-1752  
北関東 ☎(027)322-8771 FAX(027)322-2271

新潟 ☎(025)245-8596 FAX(025)245-8597  
松本 ☎(0263)33-1321 FAX(0263)33-1325  
名古屋 ☎(052)757-1053 FAX(052)757-1058  
静岡 ☎(054)286-0451 FAX(054)286-0453  
金沢 ☎(076)222-9600 FAX(076)222-9608  
大阪 ☎(06)6265-6813 FAX(06)6265-6814  
神戸 ☎(078)222-6341 FAX(078)222-6326  
京都 ☎(075)284-0770 FAX(075)284-0771  
広島 ☎(082)254-1311 FAX(082)255-8817  
岡山 ☎(086)243-1327 FAX(086)243-7508

四国 ☎(087)851-9588 FAX(087)851-9592  
福岡 ☎(092)474-1190 FAX(092)474-1282  
鹿児島 ☎(099)226-7511 FAX(099)226-7515  
沖縄 ☎(098)868-6367 FAX(098)868-6372

東京ショールーム ☎(03)6770-2012  
名古屋ショールーム ☎(052)757-1056  
大阪ショールーム ☎(06)6265-6828  
福岡ショールーム ☎(092)474-1164

カタログ、サンプル帳のご請求は  
ホームページまたはFAXにて

● 商品のお問い合わせ先

ホームページ: [www.aica.co.jp](http://www.aica.co.jp)

FAX (052)409-1526 アイカカタログセンター  
TEL (052)409-1471

アイカ問合せセンター ※フリーダイヤルは、携帯電話・PHS一部のIP電話等  
からはご利用にならない場合がございます。

☎(0120)525-100 TEL(052)409-8313 FAX(052)409-1482

D108A 17.07.3S.SG

※問合せセンター・カタログセンター・アイカ塗板センターを含む全営業店所の営業日は、月～金(除く土日祝休)です。ホームページからの当日出荷依頼分の受付時間は14:00(FAXの場合は12:00)です。